WAXOL 100 WERKWIJZER MACHINAAL

Het Aquamarijn ABC-tje

- **100% natuurlijk**
- **één behandeling volstaat.**
- **spaart tijd en kosten**
- **altijd een perfect resultaat**
- **veilig voor verwerker en gebruiker**

Behandelen van een vloer met Aquamarijn Waxol 100 is eenvoudig en tijd- en kostenbesparend. De werkwijze omvat slechts 3 stappen:
a) verdelen, b) inwrijven, c) droogwrijven ...klaar!

A - VERDELEN

Waxol 100 voor gebruik schudden; desgewenst mengen met Kleurpigment voor olie.

De hardwax-olie zeer dun over de vloer verdelen. Gebruik daarvoor een fijne moltopren of velours verfroller, kwast of spaan.

De gebruikte verdeler bepaalt mede de hoeveelheid hardwax-olie die op de vloer wordt aangebracht.

B - INWRIJVEN

Waxol 100 ca. 20 minuten laten intrekken.

Droogvallende plaatsen (matte plekken) tussentijds bijoliën. Vóór het inwrijven moet de hele vloer nog licht glanzen.

Daarna de olie in de vloer werken met een boenmachine met daaronder een licht schurende pad, b.v. een dunne groene of blauwe pad. Wrijf in een rustig tempo.

C- DROOGWRIJVEN

Tot slot de vloer altijd volledig droogwrijven. Gebruik daarvoor een dikke witte pad met daaronder goed absorberende katoenen doeken (b.v. Floorwipers).

Wrijf in een rustig tempo en vervang verzadigde doeken tijdig door schone. Gebruik tot slot alleen een dikke witte pad. Na het droogwrijven moet de vloer er egaal zijdeglanzend uitzien.

Denk er aan de vloer ook in de vellingen en langs de plinten goed droog te wrijven.

Let op: nalaten het oppervlak volledig en egaal droog te wrijven, kan leiden tot glansplekken, kleverigheid, vuilaanhechting, krasgevoeligheid, etc!

rendement:	Waxol 100: ca 30 - 40 m^2 /l
	Zorgvuldig droogwrijven. Waxol 100 mag slechts een ragdunne film op het hout vormen.
droogtijd	Circa 12 - 24 uur. (bij 20 °C, 65% RLV)

Berkparketvloeren

Prof.Krausstraat 51
2628 JL Delft
015-2564528
015-2852214

Email: info@berkparketvloeren.nl
website: www.berkparketvloeren.nl

AQUAMARIJN
natuurverf

Superieure kwaliteit

Met Waxol 100 levert u aan uw klanten een vloerafwerking van superieure kwaliteit. Uw klanten krijgen een mooie, volledig natuurlijke, ademende vloer die optimaal bestand is tegen vuil en vlekken en zich makkelijk laat onderhouden.

Eén behandeling volstaat

U brengt uitsluitend zuiver product aan en geen oplosmiddelen. Omdat Waxol 100 de poriën volledig vult en tegelijkertijd een ragdunne harde waxfilm vormt, is één behandeling genoeg. Met Waxol 100 bereikt u ook altijd een egaal resultaat. Waxol 100 moet minimaal 20 minuten intrekken, maar dat mag - zonder dat aanzetten of kleurverschillen ontstaan - ook een uur zijn.

Gezond en veilig

Met Waxol 100 werkt u veilig, schoon en zonder gezondheidsrisico. Waxol 100 is volledig oplosmiddelvrij en voldoet zowel nu als in de toekomst aan de Nederlandse ARBO regelgeving.

Schuren

Laatste schuurgang altijd uitvoeren met korrel 120 (mono schijf) of korrel 80 (multi schijf).

Verdunnen

Waxol 100 is gebruiksklaar.

Op kleur brengen

Waxol 100 kan worden aangekleurd met Kleurpigment voor olie, waardoor het mogelijk is de vloer gelijktijdig te oliën en te kleuren. Vermeng de benodigde hoeveelheid Waxol 100 en Kleurpigment in een emmer en roer het mengsel zorgvuldig door.

Normale, zwakkere of sterkere kleuring van het hout

De normale kleuring wordt verkregen door 1 liter Waxol 100 te vermengen met 1 blikje Kleurpigment. Een zwakkere kleuring wordt bereikt door minder Kleurpigment aan Waxol 100 toe te voegen en/of door het oppervlak iets fijner te schuren. Een sterkere kleuring wordt bereikt door 1 liter Waxol 100 te vermengen met maximaal 2 blikjes Kleurpigment en/of door het oppervlak iets grover te schuren. Maximale kleuring wordt bereikt door het houtoppervlak eerst te bevochtigen. Is een nog sterkere kleuring vereist dan kan de volgende zo nodig een extra laag gekleurde Waxol 100 worden aangebracht.

Naden en vellingen

Voorkom zo veel mogelijk dat olie in naden of vellingen loopt. Maak vellingen tot slot altijd zorgvuldig droog.

Verbruik

Reken bij toepassing van Waxol 100 op een vloer met een gemiddeld verbruik van 30 - 40 m^2 per liter. Op sterk zuigende houtsoorten, zoals beuken en robijn, is het verbruik hoger en op weinig zuigende houtsoorten, zoals ipé en wengé, lager.

Gebruik voor het inwrijven een licht schurende pad

Wij adviseren om bij het inwrijven een licht schurende pad te gebruiken, b.v. een dunne groene of dunne blauwe pad. Een licht schurende pad maakt het oppervlak gladder en dichter en zorgt zonder extra inspanning voor een beter resultaat.

Droging en uitharding

Waxol 100 hardt oxidatief uit, d.w.z. door binding met zuurstof. Zorg dus voor voldoende ventilatie. Afhankelijk van de ondergrond, hoeveelheid gebruikt materiaal, temperatuur, ventilatie, etc. is een vloer in de regel na ca. 24 - 48 uur droog en beloopbaar. Adviseer uw klant om de eerste twee weken voorzichtig te zijn en gemorste vloeistoffen en dergelijke gelijk op te nemen. In die periode mag de vloer alleen droog worden gereinigd en niet worden afgedekt.

Waarschuwing

Waxol 100 bevat drogende oliën. Gebruikte doeken, pads e.d. onder water bewaren of uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden.

Versie: **08.1**

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het toe te passen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf- en Drukinkt e.a., zoals vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. © 1938 - 2008 Aquamarijn Natuurverf \ U.P. Quality & Environment BV. Alle rechten voorbehouden.